



Construction			
Largeurs	2 1/4" (57 mm), 3 1/4" (82,5 mm)		
Longueurs - Longueurs variées	min. 12", moy. 33", max. 72" (min. 305 mm, moy. 838 mm, max. 1,829 mm)		
Joints	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Épaisseur	3/4" (19 mm)		
Humidité relative	35% - 55%		
Fabrication	Fabriqué au Canada (Québec)		
Produits			
Essences	Érable, chêne rouge, merisier		
Grade	Essential		
Descriptions du grade	SVP vous référer au guide des grades et essences disponible dans la section "Documentation utile" du site web.		
Styles	Classique		
Textures	Lisse, grain ouvert		
Lustres (niveaux de lustres)	Semi-lustre (55%)		
Couleurs	Naturel, café au lait, cape cod, thé chai, chocolat, crème brûlée, pain d'épice, graphite, kenya, gris fumé		
Fini			
Fini à l'oxyde d'aluminium	Système de finition composé d'oxyde d'aluminium et de particules de nanosilica en suspension dans le polyuréthane séché à l'ultraviolet/polyuréthane.		
Caractéristiques	Apparence: Supérieure	Durabilité: Supérieure	
	Résistance à la perte de lustre: Supérieure	Résistance de la teinture: Supérieure	
	Facilité d'entretien: Supérieure	Facilité de réparation: Supérieure	
	Eau et solvant: Aucune trace	Formaldéhyde: Aucune trace	
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0.5 et plus		
Installation, utilisations, garanties et accessoires			
Installation	Niveaux: Rez-de-chaussée et à l'étage Méthodes: Clouée ou brochée Sous-planchers: Panneaux de contreplaqué ou OSB 3/4"		
Plancher radiant	Non compatible		
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc		
Utilisations	Résidentiel et commercial léger		
Garanties (SVP vous référer au guide d'installation)	Structurel: À vie		
	Usure du fini: Résidentiel: 25 ans Commercial léger: 5 ans		
Mouleurs disponibles	Nez de marche arrondi: 92" L x 4" L x 3/4" H (2,336 mm L x 101,6 mm L x 19 mm H)	De réduction: 84" L x 2 1/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 57 mm L x 19 mm H)	
	En T: 84" L x 2" L x 3/4" H (2,133 mm L x 50,8 mm L x 19 mm H)	Quart de rond: 84" L x 3/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 19 mm L x 19 mm H)	
	Seuil: 84" L x 2 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 53,98 mm L x 19 mm H)	SVP vous référer au guide de mouleurs pour plus d'informations.	
Standards applicables			
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0,008 ppm		
COV Total ASTM-D-6670-01	0,003 ppm (selon l'essence de bois)		
Brûlure en surface ASTM-E84	Classe 3 ou C		
Valeur R	R 0,44 à 0,51 (selon l'essence de bois)		
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0,25 - 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		
Certifications			
FSC®	Disponible sur demande		
LEED	Se qualifie pour des projets LEED - SVP vous référer à l'Éco-déclaration EV15-1067-01		
CARB 93120 Phase II	Conforme		
Lacey Act	Conforme		
Emballage	2 1/4" (57 mm)	3 1/4" (82,5 mm)	
	Contenu par boîte	20 pi ² (1,86 m ²)	20 pi ² (1,86 m ²)
	Dimensions d'une boîte	85 3/4" L x 9 9/16" L x 3 5/16" H (2,178 mm L x 243 mm L x 84 mm H)	80 5/32" L x 10 7/16" L x 3 5/16" H (2,036 mm L x 265 mm L x 84 mm H)
	Poids d'une boîte	56 - 59 lbs (varie selon l'essence)	56 - 59 lbs (varie selon l'essence)
	Boîtes par palette	52	52
	Contenu par palette	1,040 pi ² (96,62 m ²)	1,040 pi ² (96,62 m ²)
	Dimensions d'une palette	-84" L x -48" L x -48" H (-2,133,6 mm L x -1,219,2 mm L x -1,219,2 mm H)	-84" L x -48" L x -48" H (-2,133,6 mm L x -1,219,2 mm L x -1,219,2 mm H)
Dureté relative des essences			
Selon le test de Janka de la NWFA	Merisier: 1,260 lbs - 2% plus mou	Érable: 1,450 lbs - 12% plus dur	
Test de dureté (ASTM-D-143)	Chêne rouge: 1,290 lbs - dureté moyenne		
Chêne rouge 1290 lbs* - 100% *lbs = force appliquée en livre			