



Chêne rouge, nostalgia

Produits		
Essence	Chêne rouge	
Grade	Caractère	
Description du grade	SVP vous référer au guide des grades et essences disponible dans la section "Documentation utile" du site web.	
Style	Caractère	
Texture	Brossée	
Lustre (niveau de lustre)	Mat (10%)	
Couleurs	Absolut, candor, drama, ethika, quieto, nostalgia, onesta, sincero	
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc	
Utilisations	Résidentiel et commercial léger	
Garanties	Structurel: À vie	
(SVP vous référer au guide d'installation)	Usure du fini: Résidentiel: 30 ans Commercial léger: 5 ans	
Selon le test de Janka de la NWFA	Chêne rouge: 1,290 lbs - dureté moyenne	
Test de dureté (ASTM-D-143)		
Chêne rouge 1290 lbs* - 100% *lbs = force appliquée en livre		
Fini		
Fini Titanium ^{MC}	Fini à base de titane polymérisé avec nanotechnologie	
Caractéristiques	Apparence: Supérieure	Durabilité: Supérieure
	Résistance à la perte de lustre: Supérieure	Résistance de la teinture: Supérieure
	Facilité d'entretien: Supérieure	Facilité de réparation: Supérieure
	Eau et solvant: Aucune trace	Formaldéhyde: Aucune trace
	Protection aux rayons UV	Sunshield ^{MC}
Protection antimicrobienne ISO 22196 & ASTM G-21	Ultra Fresh (Ultra-Fresh est une marque de commerce de Thomson Research Associates.)	
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0.5 et plus	
Pure Genius ^{MC} technologie plancher intelligent	Agent lumino-actif purificateur d'air composé de dioxyde de titane	
Dégradation de NOX:	Supérieur - 0,35 lbs / an / 454 pi ² - ISO 22197-1	
Dégradation de formaldéhyde:	Supérieur - 85% - ISO 22197-4	
Dégradation d'acétaldéhyde:	Supérieur - 98% - ISO 22197-2	
Propriétés antimicrobiennes:	Supérieur - E.coli (ATCC 8739) 99.65%; S.aureus (ATCC 6538P) 99.63%; K.pneumoniae (ATCC 4352) 99.7% - ISO 27447:2009	
Disponibilité:	Standard	
Technologie:	Contient la technologie ACTIO2 ^{MC} propriété de Välinge Photocatalytic AB	
Standards applicables		
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0,008 ppm	
COV Total ASTM-D-6670-01	0,003 ppm (selon l'essence de bois)	
Brûlure de surface ASTM-E84	Classe 3 ou C	
Valeur R	R 0,44 à 0,51 (selon l'essence de bois)	
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0,25 - 0,40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)	
Certifications		
FSC [®]	Disponible sur demande	
LEED	Se qualifie pour des projets LEED - SVP vous référer à l'Éco-déclaration EV15-1067-01, EV15-1067-02 et EV15-1067-03	
CARB 93120 Phase II	Conforme	
Lacey Act	Conforme	

Suite au verso

Constructions			
Construction massif			
Joint	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Fabrication	Fabriqué au Canada (Québec)		
Humidité relative	35% - 55%		
Largeurs	3 1/4" (82,5 mm), 4 1/4" (108 mm)		
Longueurs	Longueurs variées	min. 12", moy. 33", max. 72" (min. 305 mm, moy. 838 mm, max. 1,829 mm)	
Épaisseur	Totale	3/4" (19 mm)	
Installation	Niveaux:	Rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes: Clouée ou brochée
	Sous-plancher:	Panneaux de contreplaqué ou OSB 3/4"	Plancher radiant: Non compatible
Mouleurs disponibles	Nez de marche arrondi:	84" L x 4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 101,6 mm L x 19 mm H)	Quart de rond: 84" L x 3/4" W x 3/4" H (2,133 mm L x 19 mm W x 19 mm H)
	Nez de marche carré:	84" L x 4 1/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 108 mm L x 19 mm H)	De réduction: 84" L x 2 1/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 57 mm L x 19 mm H)
	En T:	84" L x 2" L x 3/4" H (2,133 mm L x 50,8 mm L x 19 mm H)	Seuil: 84" L x 2 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 53,98 mm L x 19 mm H)
<i>SVP vous référer au guide de mouleurs pour plus d'informations.</i>			
Emballage		3 1/4"	4 1/4"
	Contenu par boîte	20 pi ² (1,86 m ²)	17 pi ² (1,58 m ²)
	Dimensions d'une boîte	80 5/32" L x 10 7/16" L x 3 5/16" H (2,036 mm L x 265 mm L x 84 mm H)	79 11/16" L x 9 7/32" L x 3 5/16" H (2,024 mm L x 234 mm L x 84 mm H)
	Poids d'une boîte	56 lbs	50 lbs
	Boîtes par palette	52	52
	Contenu par palette	1,040 pi ² (96,62 m ²)	884 pi ² (82,13 m ²)
Dimensions d'une palette	~84" L x ~48" L x ~48" H (~2,133.6 mm L x ~1,219.2 mm L x ~1,219.2 mm H)		
NextStep - Construction contrecollé			
Joint	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Fabrication	Fabriqué au Canada (Québec)		
Humidité relative	35% - 65%		
Largeurs	5 3/16" (132 mm)		
Longueurs	Longueurs variées	13", 18 1/2", 28", 33 1/2", 47 3/16" (330 mm, 470 mm, 711 mm, 851 mm, 1,199 mm)	
Épaisseur	Total	7/16" (11 mm)	
	Couche supérieure	1/8" (3,2 mm) sciée à sec	
	Couche inférieure	3/10" (7,8 mm) de contreplaqué en sapin de Douglas provenant à 100% de forêts nord-américaines	
Installation	Niveaux:	Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes: Clouée, brochée, collée ou flottante
	Sous-plancher:	Céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle	Plancher radiant: Compatible
Mouleurs disponibles	Nez de marche arrondi:	84" L x 3 1/8" L x 7/16" H (2,133 mm L x 79 mm L x 11 mm H)	Quart de rond: 84" L x 3/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 19 mm L x 19 mm H)
	Nez de marche carré:	84" L x 3 1/8" L x 7/16" H (2,133 mm L x 79 mm L x 11 mm H)	De réduction: 84" L x 2" L x 7/16" H (2,133 mm L x 51 mm L x 11 mm H)
	En T:	84" L x 2" L x 3/4" H (2,133 mm L x 50,8 mm L x 19 mm H)	Seuil: 84" L x 2 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 53,98 mm L x 19 mm H)
<i>SVP vous référer au guide de mouleurs pour plus d'informations.</i>			
Emballage		5 3/16" (132 mm)	
	Contenu par boîte	33,6 pi ² (3,12 m ²)	
	Dimensions d'une boîte	47 61/64" L x 11 3/16" L x 4 11/16" H (1,218 mm L x 284 mm L x 119 mm H)	
	Poids d'une boîte	54 lbs	
	Boîtes par palette	32	
	Contenu par palette	1,075.2 pi ² (99.89 m ²)	
Dimensions d'une palette	48" L x 46" L x 48" H (1,219.2 mm L x 1,168.4 mm L x 1,219.2 mm H)		
Expert - Construction contrecollé			
Joint	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Fabrication	Fabriqué au Canada (Québec)		
Humidité relative	30% - 80%		
Largeurs	4 1/8" (104,8 mm)		
Longueurs	Longueurs variées	min. 18", moy. 42", max. 76" (min. 457 mm, moy. 1,067 mm, max. 1,930 mm)	
Épaisseur	Totale	3/4" (19 mm)	
	Couche supérieure	7/32" (5,4 mm) sciée à sec	
	Couche inférieure	35/64" (13,9 mm) de lit structurel de bâtonnets de bois en SPF canadien	
Installations	Niveaux:	Sous-sol, rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes: Brochée ou collée*
	Sous-plancher:	Céramique, ciment, contreplaqué, panneau OSB 3/4", vinyle S'installe sur des sous-planchers légèrement inégaux.	*L'utilisation de sangles est fortement recommandée pour assurer l'absence d'espace entre les lames de plancher. Plancher radiant: Compatible
Mouleurs disponibles	Nez de marche arrondi:	84" L x 4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 101,6 mm L x 19 mm H)	Quart de rond: 84" L x 3/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 19 mm L x 19 mm H)
	Nez de marche carré:	84" L x 4 1/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 108 mm L x 19 mm H)	De réduction: 84" L x 2 1/4" L x 3/4" H (2,133 mm L x 57 mm L x 19 mm H)
	En T:	84" L x 2" L x 3/4" H (2,133 mm L x 50,8 mm L x 19 mm H)	Seuil: 84" L x 2 1/8" L x 3/4" H (2,133 mm L x 53,98 mm L x 19 mm H)
<i>SVP vous référer au guide de mouleurs pour plus d'informations.</i>			
Emballage		4 1/8" (104,8 mm)	
	Contenu par boîte	17,6 pi ² (1,64 m ²)	
	Dimensions d'une boîte	79 11/16" L x 8 21/32" L x 3 3/16" H (2,024 mm L x 220 mm L x 81 mm H)	
	Poids d'une boîte	24 lbs	
	Boîte par palette	52	
	Contenu par palette	915,2 pi ² (85,02 m ²)	
Dimensions d'une palette	84" L x 48" L x 48" H (2,133.6 mm L x 1,219.2 mm L x 1,219.2 mm H)		